



PROTECT SUR COUPES DE BOIS

Sur une base huile-cire solvant pour l'imprégnation de la partie coupée du bois utilisation en extérieur.

Destination:

A base d'huile-cire solvant pour le traitement protecteur des coupes réalisées lors de la pose, en extérieur.

Convient particulièrement :

- Lame de terrasse
- Poutre et chevrons
- Bardage en bois

Remarque :

PALLMANN PROTECT SUR COUPES DE BOIS contient environ 50% de solvant.

Certaines essences de bois (Coumarou, etc.), aux contenus cellulaires solubles dans l'eau, ont tendance à se délayer naturellement de leur substance colorée une fois exposées aux intempéries et tacher la maçonnerie.

Un diagnostic préalable et un traitement approprié parera à tout désordre.

Propriétés techniques et avantages :

Produit de préservation, réimprégnant et imperméabilisant au niveau des coupes effectués lors de la mise en œuvre. Préventif en réduisant les risques de fendillement et de la déformation du bois.

- Prêt à l'emploi
- Mise en œuvre aisée
- Pas de trace de reprise
- Application en badigeonnage
- Grande élasticité
- GISCODE Ö60

Caractéristique techniques:

Emballage :	Bidon métallique
Conditionnement :	1 Litre
Tenue en stock :	env. 24 Mois
Aspect :	neutre – translucide
Rendement :	Varie en fonction du type d'utilisation 1 Litre env. 5 m ²
Température de mise en œuvre :	18 - 25 °C
Egréable :	après env. 8-12 Heures*
Recouvrable :	après env. 8-12 Heures*
Séchage complet :	après env. 7 Jours*

*Conditions climatiques standard 20°C et 50% Hr



PROTECT SUR COUPES DE BOIS

Préparation du support:

Les bois particulièrement riches en substances naturelles doivent préalablement être soumis aux intempéries avant la première application (environ 4 semaines).

Pour les bois résineux, comme par ex. le Mélèze ou le Douglas cette période d'exposition aux intempéries sera de min. 6 semaines.

Laisser également vieillir en extérieur le bois autoclavé, le Massaranduba, le Bangkirai ou le Garapa sans traitement pendant env. 3 mois avant d'appliquer le premier traitement. Si les bois sont grisaillé utilisés le dégriseur PALLMANN WOOD REFRESHER.

La surface du bois doit être propre, sèche et exempt de gel (l'humidité requise du bois sera de 18 +/- 6 %) selon DIN 1052.

Bien nettoyer les anciennes couches de peintures microporeuses. Le bois doit être nu sans traces d'anciennes protections, propre et sec. Le résultat obtenu dépend, entre autres, des caractéristiques du bois. Il est donc recommandé d'effectuer une application test.

Mise en œuvre :

1. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante, puis bien mélanger et remuer.
2. Appliquer PALLMANN PROTECT SUR COUPES DE BOIS en une couche fine et régulière au spalter PALLMANN, dans le sens des veines sur les parties de bois propre et sec concernées. Séchage 8-12 Heures sous ventilation. Puis badigeonner d'une seconde fine couche.
3. Mise en service : env. 8-12 Heures.
4. Immédiatement après utilisation nettoyer les ustensiles au diluant.

Consommation :

Quantité conseillé par application : env. 200 ml/m²

Rendement par litre : env. 5 m²

Prescriptions générales :

- Stockage environ 24 mois au frais, en emballages d'origine. Bien refermer immédiatement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.
- Les conditions idéales d'application se situent entre 10° et 25°C par temps sec. Hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%. Une température basse et une hygrométrie élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une hygrométrie basse la réduit.
- Dans le cadre d'un trafic faible, la surface sera circulaire après séchage - durant 1 nuit.
- Pour réaliser une imprégnation optimale de votre bois, s'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 12 heures après l'application.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE Ö 60

Stark lösemittelhaltig. Gefahrenklasse A II nach TRbF 20. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Lösemitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei und nach der Verarbeitung gut lüften. Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern, deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u.ä. außer Betrieb setzen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Kein Erbrechen herbeiführen.

Enthält Phthalsäureanhydrid, Benzotriazol-Derivat, Reaktionsgemisch von Pentamethyl-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Zu beachten sind u.a.:** Vorschriften der TRbF 20, GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für GISCODE Ö60.

Mise en garde:

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente des risques d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée devra être humidifiée.

Elimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages métalliques totalement vidés et grattés – Elimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Elimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

