

Huile „high solid” bicomposante pour parquet

# MAGIC OIL 2K SPA

Huile bicomposante pour parquet, sans solvants, à base d'huiles cires naturelles, réticulant et séchant par oxydation après ajout du durcisseur. Pour les parquets exposés à l'humidité.

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison huile-cire générant une surface à pores ouverts, "respirante", et perméable à la diffusion. La proportion en cire génère une surface uniformément mate et d'aspect soyeux. Avec sa forte proportion en durcisseur, l'huile MAGIC OIL 2K SPA PALLMANN atteint une réticulation de très haute densité, idéale pour les parquets en pièces humides, p. ex. en salles de bains, centres de bien-être et salles de fitness. Le séchage rapide permet, de procéder à une rénovation dans les délais les plus courts, sans limitation des contraintes chimiques ou mécaniques après séchage pendant une nuit. La très haute densité de réticulation génère un apport supplémentaire de résistance à l'eau par rapport à d'autres huiles monocomposantes classiques.

### Informations générales sur le parquet en pièces humides :

Si la pose d'un sol en bois n'est pas anodine, en tant que professionnel vous devez respecter un certain nombre de règles, le conseil d'entretien envers votre client en fait partie. Aussi, toute eau stagnante sur le parquet doit être évitée ainsi que l'utilisation d'un soin non professionnel ou non adapté de la surface. Dans le cas d'une vitrification filmogène, il s'installe un risque de "cassure blanche": le travail du bois, particulièrement son retrait, déchire le film du Vitrificateur, générant des cassures. Au fil du temps le risque d'infiltration d'eau, aura pour résultat un écaillage du vernis.

L'huile MAGIC OIL 2K SPA PALLMANN peut être un traitement alternatif de la surface.

### APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un parquet / plancher de bois en milieu humide
- ▶ un parquet sur sol chauffant



## AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Groupe d'évaluation B selon DIN 51097 (antidérapance en zones pieds nus)
- ▶ DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration)
- ▶ EN 71-3 (Sécurité des jouets – Migration de certains composants)
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe C
- ▶ Compatible Minergie-Eco

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage : bidon métallique + flacon plastique

Conditionnement : 0,8 + 0,2 l

Tenue en stock : min. 12 mois

Proportion du mélange : 4 : 1

Consommation par application : env. 25 – 50 ml/m<sup>2</sup>

Application : 1 - 3 applications à la spatule recommandées

Conditions idéales de mise en oeuvre : entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air

Vie du mélange : env. 1,5 heures\*

Recouvrable : après env. 10 – 30 minutes\*

Sollicitable : après env. 12 heures\*

Lavable : après env. 12 heures\*

\*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.



## PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à huiler doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

## MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
2. Mélanger MAGIC OIL 2K SPA avec le durcisseur puis appliquer régulièrement sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
3. 10 - 30 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après le passage au pad de la 1ère couche - si nécessaire - appliquer une 2ème couche de MAGIC OIL 2K SPA. Tout de suite, au plus tard 30 min. après l'application de la 2ème couche, éliminer à nouveau le surplus avec le PAD PALLMANN BEIGE et polir avec le PAD PALLMANN BLANC. Aucun résidu de matière ne doit rester en surface.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 3ème application peut se faire le lendemain. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
7. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX

## PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

## IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie minimum 12 mois au sec, en emballages d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !

- ▶ Pour mastiquer les joints, utiliser le Liant PALLMANN adapté.
- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois dit « bois de bout ou bois debout », la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m<sup>2</sup>). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étalée finement à l'aide d'une spatule double lame. A la suite égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 12 heures après le lustrage.
- ▶ Sur surface fraîchement huilée, attendre au moins 12 heures avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol.
- ▶ Procéder à l'entretien / le nettoyage au plus tôt après 12 heures.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soin MAGIC OIL CARE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instruction d'entretien des parquets huilés.
- ▶ A l'abri de la lumière, les huiles ont tendance à brunir.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

## ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.