

Colle parquet PU bicomposante

UZIN MK 92 S

Colle dure universelle, à prise rapide, pour tout type de parquet

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour parquet massif jusqu'à 200 mm de largeur
- ▶ pour parquet contrecollé
- ▶ pour planchette
- ▶ pour parquet mosaïque
- ▶ pour lamelle sur chant
- ▶ pour pavés de bois

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ supports ragrés, plans et absorbants
- ▶ chape ciment, chape sulfate de calcium ou béton
- ▶ panneaux OSB 2 – OSB 3 – OSB 4 et panneaux de bois aggloméré P4 – P7 neufs, parfaitement fixés par vissage
- ▶ carrelage adhérent poncé/matifié
- ▶ planchers chauffants



PROPRIÉTÉS :

UZIN MK 92 S est LA solution aux problèmes de pose de parquet. Ses propriétés exceptionnelles en font une colle universelle. Le produit ne contient pas de plastifiants. Après 6 heures seulement, le parquet peut être poncé. Impossible de poser de façon plus sûre et plus rapide !

- ▶ Utilisation universelle
- ▶ Très bonne tenue des cannelures
- ▶ Prise très rapide
- ▶ Compatible avec tous les vernis, huiles et cires à parquet



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Rapport de mélange	A/B = 7,8/1 (parts en poids)
Couleur	beige
Consommation	800 – 1200 g/m ²
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR entre 40 et 60%
Durée prat. d'utilisation	env. 30 min*
Temps de travail	env. 60 min
Sollicitable	après env. 2h*
Ponçage	après env. 6h*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, en fonction de l'absorption du support



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dans tous les cas, le support doit être résistant, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toute substance polluante susceptible de diminuer l'adhérence. L'application au préalable d'un système primaire/ragréage Uzin adapté permettra de répondre aux exigences du DTU de référence.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Sur les supports secs et conformes aux normes en vigueur, il est possible de renoncer à l'utilisation d'un primaire. Néanmoins, nous recommandons l'utilisation du primaire UZIN PE 390 en cas de support très absorbant et du primaire UZIN PE 412 ou UZIN PE 414 en cas de support à consolider.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante. Mélanger la résine et le durcisseur en suivant les instructions portées sur l'emballage. Veiller à bien mélanger, en particulier au niveau du fond et des parois de l'emballage: si la colle est mal mélangée, elle ne durcit pas.
2. Appliquer la colle régulièrement sur le support avec la spatule dentée appropriée (cf. "Consommation"). N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail: le bon transfert au dos des éléments doit être assuré. Bien presser les éléments de parquet.
3. Nettoyer immédiatement les taches de colle fraîche avec les lingettes UZIN Clean-Box. Après durcissement, les taches de colle devront être éliminées mécaniquement.

CONSOMMATION :

Parquet type	Denture	Consommation*
Parquet contrecollé / Planchette / Lamelles sur chant / Mosaïque		1000 - 1200 g/m ²
Parquet massif	Spatule lame massive Wolff (ref. 65656)	1200 g/m ²
Sous-couche		800 g/m ²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, en fonction de l'absorption du support.

IMPORTANT :

- ▶ Stocker à T° modéré et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Le support doit avoir une T° > 10°C et la différence entre la température du support et le point de rosée doit être supérieure à 3°C.

- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- ▶ Avant collage, le parquet doit être suffisamment acclimaté aux conditions thermo-hygro-métriques de l'utilisation future.
- ▶ Pour assurer l'application de la bonne quantité de colle, changer la spatule à colle tous les 100 m².
- ▶ Ne pas préparer en petite quantité pour éviter les erreurs de dosage
- ▶ Pour la pose d'éléments de grand format, le support doit présenter une grande planéité et toujours répondre aux normes en vigueur.
- ▶ Dans le cas d'une pose sur terre-plein ou sur un support exposé à des remontées d'humidité, traiter le support en amont avec le primaire époxy UZIN PE 470.
- ▶ Dans le cas d'un support ragréé, veiller à ce que le ragréage soit bien sec.
- ▶ Sous un sol en bois, la construction doit être sèche. Veiller à ce que la circulation d'air/l'aération en sous-face soit suffisante, p. ex. en installant des plinthes spéciales avec prises d'air.
- ▶ Respecter le taux d'humidité du bois admis (se référer aux textes en vigueur).
- ▶ Au droit des éléments de construction verticaux, respecter un jeu périphérique régulier de 5 à 8mm.
- ▶ Pour un collage direct de parquet sur Fermacell, consulter notre service technique.
- ▶ Pour rappel, NF DTU 51.2 impose que le parquet mis en oeuvre respecte les normes NF EN 13489 (parquet contrecollé) ou NF EN 13226 (parquet massif)
- ▶ Depuis le 24 août 2023, une formation en ligne est obligatoire pour l'utilisation de produits contenant une teneur en diisocyanates supérieure à 0,1% (consulter le service technique UZIN pour réaliser cette formation).
- ▶ Pour la préparation du support et la mise en oeuvre des produits, respecter les fiches techniques des produits utilisés, les DTU, CPT, guides de rénovation, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission

COMPOSITION :

Polyuréthane de polyols et polyisocyanate.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Ininflammable. Composant A: Aucune indication particulière de danger. Composant B: Contient du diphénylméthane-4,4'-diisocyanate (MDI). Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau. Les vapeurs de MDI pouvant être inspirées sont suspectées d'avoir un effet cancérigène. Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

par inhalation. Sensibilisation possible par inhalation et contact avec la peau. Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.