

Ragréage Turbo

UZIN NC 880

Ragréage de réparation rapide, pour un garnissage et une égalisation fine

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Pour l'égalisation des défauts et des traces laissées par la truelle, sur ragréage neuf ou ancien
- Pour égaliser les supports présentant des joints ou réparer les chapes, les défauts dans le support et les escaliers.
- Des réparations rapides grâce à un séchage rapide
- Pour des épaisseurs de couche jusqu'à 4 mm

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- une chape ciment, chape sulfate de calcium ou béton
- un ancien support, par ex. sur résidu de colle solide, adhérent et résistant à l'eau
- du panneau de bois aggloméré P3 / P5 / P7 existant et neuf ou OSB 2 - OSB 4, vissé ou flottant
- un carrelage existant en céramique / pierre naturelle, terrazzo, etc.
- une chape d'asphalte coulée existante ou neuve IC 10 et IC 15
- une chape magnésite ou xylolithe
- un chape préfabriquée, plaques de fibroplâtre
- une rénovation d'escalier, en système avec UZIN WK 222
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une sollicitation avec sièges à roulettes selon DIN EN 12 529
- une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et industriel, par ex. hôpital, centre commercial très fréquenté, etc.



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Ragréage de réparation fin et extrêmement rapide. Pour le garnissage d'un support pourvu de joints, la réparation d'une chape, imperfection, orifice ou éclat du support et escalier. Excellente adhérence - la plupart du temps même sans primaire - sur tout support de construction courant avant la pose revêtement Pour un usage en intérieur.

- Aucun primaire nécessaire sur chape ou ragréage ciment
- Très rapidement recouvrable
- Surface d'aspect fini, aucune trace de reprise (spatule) visible
- En seau plastique pratique avec inliner, pour 2 possibilités de mise en œuvre

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	sachet / seau plastique
Conditionnement	5 kg
Tenue en stock	min. 24 mois
Eau de gâchage	env. 1,65 litre d'eau par sac de 5 kg
Dosage en petite quantité	1 kg de poudre = 330 ml d'eau
Couleur	Gris
Consommation	env. 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur
Temp. idéale de mise en oeuvre	15 - 20 °C
Durée prat. d'utilisation	5 - 10 minutes*
Circulable	après env. 30 minutes*
Recouvrable	voir tableau "recouvrable"
Temp. de mise en oeuvre	5 °C au sol
Réaction au feu	A2fl-s1 selon DIN EN 13 501-1

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, pour une couche de 4 mm d'épaisseur au maximum. Voir également "recouvrable".



DOMAINE D'APPLICATION ÉTENDU:

- Ragréage de surface non coulant sur d'anciens résidus de colle et pour le garnissage tiré de zéro jusqu'à 4 mm.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Une chape ciment ou sulfate de calcium doit être poncée et soigneusement aspirée.

Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.

Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou grenailage. Aspirer soigneusement les débris et poussières. En raison de la très forte teneur de matière synthétique, sur la plus part des supports, aucun primaire n'est nécessaire. Sur un support très lisse comme un sol d'usure ou une surface peinte, utiliser UZIN PE 460 sablé, UZIN PE 650 ou UZIN PE 280. Sur une chape de sulfate de calcium et un ragréage plâtre (par ex. UZIN NC 110) comme sur un support très absorbant et sablonneux, une pré-enduction avec UZIN PE 360 est requise.

Observer les Fiches Produits des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

1. Gâcher UZIN NC 880 avec de l'eau en fonction de la quantité désirée. Pour 5 kg, la quantité d'eau exacte est de 1,65 litre. En règle générale, le mélange s'effectue en quantité partielle, utiliser 330 ml d'eau pour 1 kg de poudre.
2. Verser de l'eau claire froide dans un seau propre. Ajouter la poudre tout en malaxant énergiquement, jusqu'à obtention d'une consistance homogène et non grumeleuse. Ne préparer que la quantité de mortier pouvant être mise en œuvre dans l'intervalle de la durée pratique d'utilisation (5 – 10 minutes*).
3. Appliquer la masse régulièrement sur le support à l'aide de la lisseuse, jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Après environ 15 minutes, NC 880 UZIN peut être retravaillé ou lissé. L'épaisseur requise sur un support non absorbant est de min. 1mm.

CONSOMMATION :

Épaisseur de couche	Consommation approx.	Surface par sac, env.
1 mm	1,2 kg/m ²	5 kg / 4 m ²
4 mm	4,8 kg/m ²	5 kg / 1 m ²

REVÊTABILITÉ:

Planned Foundation	Épaisseur de couche	Recouvrable
Support absorbant	jusqu'à 4 mm	après env. 30 min.
Support étanche	jusqu'à 4 mm	après env. 60 min.
Support absorbant ou étanche, en liaison avec la pose d'un parquet, liège ou stratifié	jusqu'à 4 mm	après env. 12 heures

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative.

IMPORTANT DIRECTIVE:

- Tenue en stock: min. 24 mois au sec en emballage d'origine. Plus la durée de stockage augmente, plus le comportement de prise et de séchage peuvent s'allonger. Les propriétés du matériau durci n'en sont pas affectées. Refermer soigneusement et hermétiquement un emballage ouvert et en utiliser le contenu rapidement.
- Mise en œuvre optimale entre 15 et 25 °C et avec une humidité relative inférieure à 65 %. Basse température, forte humidité, circulation d'air insuffisante, support étanche et forte épaisseur de couche prolongent, haute température, faible humidité, circulation d'air suffisante et support absorbant accélèrent le durcissement, le séchage et l'aptitude à la pose. En été, stocker dans un endroit frais et sec et utiliser de l'eau froide.
- Joints de dilatation, de mouvement et périphérique du support sont à conserver. Installer une bande de désolidarisation UZIN au pied des éléments de construction montants pour éviter à la masse de couler dans les joints de jonction.
- 1 mm d'épaisseur au minimum sur support dense.
- Ne pas utiliser comme ragréage de surface sous un parquet. Utiliser alors UZIN ragréage parquet.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou en zone humide.
- Ne pas utiliser comme revêtement ou sol d'usure, appliquer systématiquement une revêtement supérieur.
- En raison du risque de corrosion, une masse de ragréage ne doit pas couler entre l'isolation et le tuyau de chauffage. Ceci, tout particulièrement pour un tuyau de chauffage en acier galvanisé. L'isolation ne sera coupée qu'après le ragréage.
- Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de parquet et revêtement de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, ÖNORM, SIA, etc.).

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Pauvre en chromates suivant Reg. CE 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émission

COMPOSITION:

Ciments spéciaux, charges minérales, polymères redispersables et additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH). Au contact de l'eau / l'humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline.

Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, laver immédiatement avec de l'eau. En cas d'irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux, consulter un médecin. Porter des gants de protection.

Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre la poussière. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés.

Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de l'eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.