

Huile à parquet bicomposante naturelle à base de matières premières régionales

MAGIC OIL 2K CHANGE

Huile à parquet bicomposante sans solvant à base d'huile de chanvre pressée à froid et de cire, à séchage oxydatif.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huile et de cire permettant d'obtenir une surface à pores ouverts, respirante et perméable à la diffusion. Grâce à sa teneur en cire, MAGIC OIL 2K CHANGE confère à la surface un aspect naturel et des propriétés hydrofuges et antialissures. L'utilisation de matières premières renouvelables issues de l'agriculture écologique régionale réduit les émissions de CO₂ d'env. 60 % par rapport à une huile à parquet traditionnelle.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ parquet / plancher en bois poncé et mastiqué
- ▶ pavage en bois RE
- ▶ parquet sur chauffage au sol



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ très bonne résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques
- ▶ met en valeur la couleur et la structure du bois
- ▶ antidérapant R10 selon DIN 51130
- ▶ DIN 53160 – résistance à la salive et à la transpiration
- ▶ EN 71-3 – Sécurité des jouets, partie 3 : migration de certains éléments
- ▶ protection incendie Cfl-s1 (épaisseur minimale du bois : 19 mm ; masse volumique brute : min. 480 kg/m³ pour une humidité du bois de 9 %)
- ▶ réduit les émissions de CO₂ d'env. 60 % par rapport à une huile à parquet traditionnelle
- ▶ répond aux exigences de l'étiquette environnementale suisse UE II, classe C
- ▶ compatible Minergie-ECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	réceptif métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,91 + 0,09 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Proportion du mélange :	10 : 1
Consommation :	env. 25 – 50 ml/m ²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% pour une humidité relative de l'air
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	après env. 30-60 minutes*
Sollicitable :	après env. 12 heures*
Lavable :	après env. 12 heures*

*À 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction du pouvoir absorbant et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à huiler doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles reconnues de la technique. Après le dernier ponçage, immédiatement avant l'application de l'huile, humidifier uniformément toute la surface avec de l'eau claire.

Cela présente les avantages déterminants suivants :

- ▶ la couleur et la structure du bois sont mises en valeur de manière plus intense et plus uniforme
- ▶ l'huile pénètre mieux
- ▶ la surface du bois éventuellement refermée par le ponçage fin est de nouveau « ouverte »
- ▶ les traces de ponçage sont atténuées
- ▶ la surface du bois présente un aspect plus homogène
- ▶ certaines substances contenues dans le bois sont lessivées
- ▶ le suintement au niveau des joints est limité

Instructions de travail :

1. Essuyer toute la surface du parquet à l'aide d'un chiffon en coton imbibé d'eau et bien essoré ou avec le BALAI À FRANGES PALLMANN. Attention : les zones non humidifiées apparaîtront ensuite visuellement plus claires.
2. Quantité d'eau maximale : 30 g/m² !
3. Quantité d'eau optimale : env. 10 à 20 g/m².
4. Après séchage complet de la surface, soit après env. 30 à 60 minutes, appliquer 2K CHANGE.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, amener les deux emballages à la température ambiante recommandée (20 °C) et bien les mélanger.
2. Mélanger MAGIC OIL 2K CHANGE avec le composant durcisseur, puis appliquer uniformément sur le support à l'aide de la spatule de surface PALLMANN.
3. Env. 30 minutes après l'application à la spatule, éliminer l'excédent à l'aide du PAD DE NETTOYAGE BEIGE PALLMANN. Sur une surface préalablement humidifiée à l'eau, utiliser pour cela un PAD VERY-FINE.
4. Après le passage au pad de la première couche, appliquer si nécessaire une deuxième couche de MAGIC OIL 2K CHANGE goutte à goutte. Immédiatement après l'application de la deuxième couche, lustrer à nouveau à l'aide du PAD DE NETTOYAGE BLANC PALLMANN. Aucun excédent de produit ne doit rester sur la surface.
5. En raison des différences de pouvoir absorbant selon l'essence de bois et le type de parquet, une troisième application peut être nécessaire le lendemain. En principe, appliquer autant de couches que nécessaire pour saturer le bois.
6. Après utilisation, nettoyer les outils avec UZIN CLEAN BOX (lingettes de nettoyage).

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

Les pads ou matériaux textiles imbibés de produit peuvent s'auto-enflammer au contact de l'air. Imbiber d'eau les chiffons, pads, etc. imprégnés, puis les conserver / éliminer dans un récipient résistant au feu et hermétiquement fermé. La poussière de ponçage provenant d'un système à séchage oxydatif peut également s'auto-enflammer. Risque d'incendie ! Humidifier la poussière de ponçage et l'éliminer dans un récipient résistant au feu et hermétiquement fermé.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C et humidité relative de l'air de 35 à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de séchage ; une température élevée et une faible humidité de l'air le raccourcissent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les résineux, contiennent des substances (p. ex. inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, des défauts de mouillage ou des modifications de teinte. En raison de la diversité et des propriétés très différentes de ces bois, il convient systématiquement de vérifier leur aptitude et d'effectuer un essai préalable.
- ▶ Conservation : au moins 12 mois dans l'emballage d'origine, stocké au sec. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40 °C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne plus fermer hermétiquement l'emballage – risque d'éclatement !
- ▶ Pour le rebouchage des joints, utiliser une solution de masticage PALLMANN appropriée.
- ▶ Pour une lame avec joint et/ou chanfrein, consulter le service technique.
- ▶ Sur pavé en bois, la consommation peut augmenter fortement (env. 140 ml/m²). Il convient donc de toujours travailler au rouleau sur pavé en bois / parquet en bois de bout et de respecter un temps de séchage d'au moins 72 heures avant la poursuite des travaux.
- ▶ Pour un parquet structuré, appliquer l'huile ponctuellement / goutte à goutte, puis la répartir immédiatement en couche fine et régulière à l'aide du PAD DE NETTOYAGE BEIGE PALLMANN. Retirer l'excédent ou lustrer avec le PAD DE NETTOYAGE BLANC PALLMANN. Aucun excédent de produit ne doit rester sur la surface du parquet.
- ▶ La surface peut être sollicitée au plus tôt 12 heures après le polissage.
- ▶ Pendant les 12 premières heures suivant l'application de MAGIC OIL 2K CHANGE, ne pas recouvrir la surface de parquet huilée.
- ▶ Effectuer l'entretien courant et le nettoyage au plus tôt après 12 heures.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie du sol, nous recommandons un entretien régulier conformément aux indications du fabricant avec PALLMANN MAGIC OIL CARE ainsi qu'un nettoyage d'entretien avec le NETTOYANT NEUTRE PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage et d'entretien figurent dans le guide d'entretien pour sol en bois huilé.
- ▶ Sont notamment applicables et recommandées les normes et fiches techniques suivantes : DIN 18356 « Travaux de parquet et de pavage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol ».

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.