

Vitrificateur à parquet 1C Premium

PALL-X 96 ORIGINAL

Vitrificateur mono-composant aqueux pour un parquet ou un sol en liège naturel fortement sollicité

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur mono-composant aqueux, à séchage rapide, pour un parquet ou un sol en liège naturel soumis à de fortes sollicitations en milieu résidentiel et commercial.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour un parquet ou un sol en liège naturel fortement sollicité en milieu résidentiel et commercial.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ Parquet et plancher en bois poncé
- ▶ Liège naturel non traité
- ▶ Élément en bois pour l'intérieur
- ▶ Parquet sur chauffage au sol



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance aux fortes contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Séchage très rapide
- ▶ Haute résistance à l'abrasion
- ▶ Antidérapance R9
- ▶ Ce produit répond aux exigences du label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861 et comportement au feu Cfs1 sur chêne selon EN 13501)
- ▶ Compatible Minergie-ECO
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émission
- ▶ DE-UZ 12a / Respectueux de l'environnement, car faible en polluants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 et 10 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Aspect :	satiné, mat
Consommation par application :	env. 100 - 120 ml/m²
Surface traitée :	env. 10 m²/litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Ponçage :	après env. 4 heures*
Recouvrable :	après env. 4 heures*
Résistance finale :	après env. 7 jours*

*À 20°C et 50% d'humidité relative



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à vitrifier doit être propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de l'art. En principe, un fond dur est à appliquer avant le vitrificateur, afin de réduire le collage latéral des éléments de parquet.

Préparation d'un sol en liège naturel non traité:

Avant l'application du vitrificateur, un ponçage de finition au PALLMANN POWER PAD grain 120 est nécessaire. Le liège naturel est vitrifié sans fond dur.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidon à la température ambiante recommandée (20°C) et bien l'agiter. Transférer ensuite le contenu dans un SEAU À VITRIFIER PALLMANN propre.
2. Appliquer PALL-X 96 ORIGINAL avec le ROULEAU VERNIS AQUEUX UNIVERSEL 11MM/25CM de manière régulière et saturée sur le support. Il faut appliquer au minimum 2 couches. Commencer par le bord, rouler d'abord transversalement, puis dans le sens de la veine du bois. Pour une surface très sollicitée, 3 couches sont recommandées. Sur liège naturel non traité, appliquer impérativement 3 couches.
3. Temps de séchage avant égrainage: env. 4 heures.
4. Avant la dernière application, un égrainage intermédiaire au POWER PAD PALLMANN grain 120 est nécessaire.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 - 25 °C, humidité relative de l'air de 35% - 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la raccourcissent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur en une journée.
- ▶ Après application de la dernière couche de vitrificateur et une nuit de séchage, la surface est accessible avec précaution.
- ▶ Si la durée de séchage intermédiaire est supérieure à 1 jour, effectuer un dépolissage soigneux sur toute la surface (grain 120).
- ▶ En raison des spécificités du parquet en bambou, il est préférable d'utiliser un vernis bi-composant (par ex. PALL-X 98) pour la vitrification.

- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre au moins 10 - 12 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol, ou de charger avec des objets lourds.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, procéder, au plus tôt après 8 - 10 jours, à un entretien avec FINISH CARE / FINISH CARE STOP PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.
- ▶ Les normes et fiches techniques suivantes, entre autres, sont applicables et recommandées: DIN 18356 „Travaux de parquet et de pavage en bois“.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 5%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Conserver hors de portée des enfants. Il est obligatoire d'utiliser un filtre combiné et lunettes de protection pendant les opérations de pulvérisation. Il est obligatoire d'utiliser un filtre à poussière pendant les travaux de ponçage. Pendant la mise en œuvre, une bonne aération des locaux sont recommandées. Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation. Après contact avec les yeux ou la peau: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Contient: Isothiazolinones. Informations pour les allergiques: +49 (0) 931 27964-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.